

Ringsteifigkeit für UNIVOLT Mehrwandrohre FXKV

Basis 3 % und 5 % Verformung

RINGSTEIFIGKEIT NACH EN ISO 9969:1994 (Verformung 3%)		RINGSTEIFIGKEIT NACH EN ISO 9969:1994 (Verformung 5%)	
FXKV 50	14	FXKV 50	21
FXKV 63	11	FXKV 63	18
FXKV 75	9	FXKV 75	15
FXKV 90	7	FXKV 90	12
FXKV 110	6	FXKV 110	10
FXKV 125	5	FXKV 125	9
FXKV 160	4	FXKV 160	6
FXKV 200	3	FXKV 200	5

